

## DACHPROTECT® Flächenkleber WB-1

### Produktdatenblatt



#### Funktion

DACHPROTECT® EPDM Dachbahnen werden vollflächig lagesicher auf dem jeweiligen geeigneten Untergrund verklebt.

Der wasserlösliche DACHPROTECT® Flächenkleber WB-1 kann sowohl im Kontakt- als auch im Nassklebverfahren angewendet werden. Für das Kontaktklebverfahren eignen sich diffusionsdichte Untergründe (z. B. PUR/PIR-Dämmung, PVC-Lamine). Das Nassklebverfahren ist auf allen saugfähigen Untergründen (z. B. Holzschalungen, OSB und Mehrschichtplatten) möglich.

#### Beschreibung

Der DACHPROTECT® Flächenkleber WB-1 wird auf Wasserbasis hergestellt und ist lösemittelfrei. Sein Aussehen ist weiß, die Konsistenz ist flüssig. Das Aufbringen des Klebers erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle. Die Dachbahnen lassen sich mithilfe des Klebers schnell und einfach verkleben. Im Nassklebverfahren sind Korrekturen möglich. Die Aushärtung des Produktes ist witterungsabhängig und beträgt durchschnittlich 12 bis 24 Stunden.

Kanister: 2 Liter; 3 Liter; 5 Liter; 10 Liter

#### Verbrauch

Der Verbrauch beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes im Nassklebverfahren 0,15 bis 0,2 Liter/m<sup>2</sup> und im Kontaktklebverfahren 0,3 bis 0,5 Liter/m<sup>2</sup>.

Die Angaben zum Verbrauch sind Durchschnittswerte und können aufgrund unterschiedlicher Dämmmaterialien, Dach- oder Wandkonstruktionen variieren. Die Werte sollten jedoch nicht über- oder unterschritten werden, um negative Auswirkungen auf das Ergebnis zu vermeiden.

**Lagerung**

Der DACHPROTECT® Flächenkleber WB-1 ist trocken, frostfrei und ohne direkte Sonneneinstrahlung bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C zu lagern. Er darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

**Lagerfähigkeit**

Ungeöffnet beträgt die Lagerfähigkeit 6 Monate. Nach Anbruch sollte der Kleber im gleichen Zeitraum verarbeitet werden.

**Verarbeitungshinweise**

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise DACHPROTECT® Flächenkleber WB-1 sowie dem DACHPROTECT® HANDBUCH EPDM-DACHSYSTEM und dem Verarbeitungsvideo unter <https://www.youtube.com/user/HanseBaustoffe>.

**Sicherheitshinweise**

Augen- und Hautkontakt sind zu vermeiden. Zum Schutz der Augen wird das Tragen einer Sicherheits-/Schutzbrille empfohlen. Zum Schutz vor Hautreizungen sollten undurchlässige Arbeitshandschuhe getragen werden.

Bei der Verarbeitung von DACHPROTECT® Flächenkleber WB-1 sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt DACHPROTECT® Flächenkleber WB-1 zu beachten.