

DATENBLATT Putzgrundierung ocker, Feinkorn

Artikelnummer	52012 (10 l)
Bezeichnung	Putzgrundierung ocker, Feinkorn
Anwendung	Flüssige Grundierung mit feiner Körnung vor dem dünnlagigen Auftrag (bis 3 mm) von Lehmfeinputz oder farbigen Lehmmedelputzen. Die Grundierung sorgt für feinkörnige Griffigkeit, mindert und egalisiert die Saugfähigkeit auf Untergründen wie geglätteten Kalk- und Gipsputzen, Gipskartonplatten, Betonflächen.
Zusammensetzung	Kalksteinmehl, Wasser, Wasserglas, Ton, Dispersion < 5% (zur Verbesserung der Haftungseigenschaften und Anwendungssicherheit), Perlite, Cellulosefasern, Methylcellulose, Xanthan. Körnung 0-1 mm,
Lieferform	10 l Eimer, verarbeitungsfertig
Lagerung	Kühl, unbedingt frostfrei, trocken und gut verschlossen sowie für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnete Gebinde sind mind. 12 Monate haltbar.
Verbrauch	ca. 50 m ² je nach Untergrund
Aufbereitung	Die Wand- und Deckengrundierung ist vor der Verarbeitung sowie zwischenzeitlich gut durchzurühren. Bei Bedarf kann die Grundierung mit max. 5 % Wasser verdünnt werden.
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, öl-, fettfrei, dauerhaft trag- und haftfähig sowie ohne durchschlagende Inhaltsstoffe, z.B. Salze sein. Glas- und Keramikflächen abdecken und vor Spritzern schützen.
Verarbeitung	Der Untergrund muss tragfähig, fest und sauber sein. Untergrund-Temperatur 5-25 °C. Alte, schlecht haftende Anstriche entfernen, wasserlösliche Anstriche abwaschen. Sandende Putze abbürsten und nachwaschen. Stark sandende Untergründe mit Tiefengrund und Festiger vorbereiten. Frische Gips-, Kalk- oder Zementputze müssen mindestens 10 Tage alt und trocken sein. Ausgeprägt alkalische Untergründe wie z. B. frische Betonflächen mit Sinterhaut müssen vor dem Auftrag fachgerecht fluatiert (neutralisiert), Schalölreste abgewaschen werden. Die Grundierung dient als Haftbrücke für nachfolgenden dünnlagigen Lehmverputz keine festigende oder sperrende Wirkung. Der Auftrag erfolgt satt flächendeckend per Rolle oder mit der Bürste.
Trocknung	Der nachfolgende Lehmputzauftrag ist erst nach vollständiger Trocknung, frühestens nach 48 Stunden möglich. Die Trocknung ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Beschichtung	Zur weiteren Beschichtung kann lehmorange [®] Lehmfeinputz oder farbiger Lehmmedelputz verwendet werden. Putzauftrag auf grundierten Flächen max. 3 mm Schichtstärke.
Reinigung	Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Hinweis	Den Angaben und Hinweise in dieser technischen Information ist Folge zu leisten. Sie ersetzen nicht die vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.
Entsorgung	Reste der Grundierung können mit dem Hausmüll entsorgt werden, angerührtes Material vorher eintrocknen lassen.

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Dies begründet weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Bei Neuauflage oder Produktveränderung verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

lehmorange[®] GmbH

Rottenburger Str. 73

84076 Pfeffenhausen

Fon: +49 8782 / 25898-0

www.lehmorange.de

Version 02/2022